

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>363D/12</b>	<b>Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'22)</b>				
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012.</p> <p>01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'22)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
100	<p><b>Verlegeunterlagen</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
130	<p><b>Profilierte Platten</b></p> <hr/>				
132	<p>Massnahmen zur Schallabsorption bei profilierten Blechplatten. Als Mehrleistung.</p>				
.300	<p>Rieselschutz.</p>				
.381	<p>01 Dipryl Rieselschutz 70 g/m<sup>2</sup> Schoellkopf AG 8153 Rümlang</p>				



1906

**SCHOELLKOPF**  
Geosynthetics

NPK 363 V'22 Volltext	Projekt: <b>Schoellkopf - Schoellkopf</b> Leistungsverzeichnis: <b>NPK-363-2 - SCHOELLKOPF Dipryl 70g/m2</b>				Seite 2 17.5.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Rieselschutz im Holzbau, Elementbau Innenbereich.</p> <p>02 Material Polypropylen. Flächenbezogene Masse g/m2 70. d mm 0,51. Dimensionsstabilität % 2,0. Reissfestigkeit Edana N 125. Erweichungspunkt C° 140. Brennverhalten: schwerbrennbar 5.2. Wasserdurchlässigkeit l/m² s &gt; 2'200 (bei 200 Pa). Chemikalienbeständigkeit, nicht geeignet bei Chlordämpfen. Verfestigung: Thermofixiert. UV-Stabilität: minimal. Verträglichkeit / Nassfestigkeit: gut. Rollenbreite / Länge m 1,20 x 1,00.</p> <p>05 LE = m2. 06 Farbton: schwarz.</p> <p><b>Total: NPK-363-2 - SCHOELLKOPF Dipryl 70g/m2</b></p>	0	LE	.....	.....  .....