

FOAMGLAS® READY T4+

Pagina: 1

Data: 01.01.2019

Sostituisce: 00.00.0000

www.foamglas.com



FOAMGLAS® READY T4+ è costituito da una lastra di FOAMGLAS® T4+. La parte superiore è rivestita con uno strato speciale di bitume, questo permette di saldare alla fiamma le membrane bituminose.

Imballaggio di consegna (contenuto per paletta)

Lunghezza x larghezza [mm]	600 x 450								
Spessore [mm]	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Unità	120	96	80	68	60	52	48	40	40
Metri quadrati [m ²]	32,40	25,92	21,60	18,36	16,20	14,04	12,96	10,80	10,80

Lunghezza x larghezza [mm]	600 x 450								
Spessore [mm]	130	140	150	160	170	180	190	200	
Unità	36	32	32	28	28	24	24	24	
Metri quadrati [m ²]	9,72	8,64	8,64	7,56	7,56	6,48	6,48	6,48	

Altre dimensioni e spessori sono disponibili su richiesta.

Caratteristiche generali dell'isolante termico FOAMGLAS®

Descrizione	: L'isolante FOAMGLAS® è prodotto a partire da vetro riciclato altamente selezionato (≥ 60 %) e materie prime particolarmente abbondanti in natura (sabbia, dolomite, calcare ...). FOAMGLAS® è completamente inorganico, non contiene propellenti che assottigliano lo strato di ozono, additivi ignifughi o leganti. Senza VOC o altre sostanze volatili.
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	: Vetro cellulare conforme alla norma Euroclasse A1, incombustibile, non sviluppa fumi tossici
Temperature di utilizzo	: da -265 °C a +430 °C
Resistenza alla diffusione del vapore	: $\mu = \infty$ (EN ISO 10456)
Igroscopticità	: nessuna
Capillarità	: nessuna
Punto di fusione	: >1000 °C (cf. DIN 4102-17)
Coefficiente di dilatazione termica	: $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (EN 13471)
Capacità di ritenzione del calore	: 1000 J/(kg·K) (EN ISO 10456)
Caratteristiche del FOAMGLAS®	



Conducibilità stabile nel tempo



Impermeabile



Resistente ai parassiti



Resistente alla compressione



Resistente agli acidi



Incombustibile



Resistente al vapore



Stabilità di forma



Ecologico



Protezione dal radon

FOAMGLAS® READY T4+

Pagina: 2

Data: 01.01.2019

Sostituisce: 00.00.0000

www.foamglas.com

1. Caratteristiche del prodotto secondo la norma EN 13167 ¹⁾

Peso specifico apparente ($\pm 10\%$) (EN 1602)	: 115 kg/m ³
Spessore (EN 823) ± 2 mm	: da 40 fino a 200 mm
Lunghezza (EN 822) ± 2 mm	: 600 mm
Larghezza (EN 822) ± 2 mm	: 450 mm
Conducibilità termica (EN ISO 10456)	: $\lambda_D \leq 0,041$ W/(m·K)
Comportamento al fuoco (EN 13501-1)	: Euroclasse E (vetro cellulare conforme alla norma Euroclasse A1)
Carico puntuale (EN 12430)	: PL $\leq 1,5$ mm
Resistenza alla compressione (EN 826 allegato A)	: CS ≥ 600 kPa
Resistenza alla flessione (EN 12089)	: BS ≥ 450 kPa
Resistenza a trazione (EN 1607)	: TR ≥ 150 kPa

¹⁾ La marcatura CE assicura la conformità ai requisiti fondamentali obbligatori della direttiva sui prodotti da costruzione come indicato nella norma EN 13167; nel quadro della certificazione CEN Keymark tutte le summenzionate caratteristiche sono certificate da un organismo abilitato, notificato e accreditato.

2. Altre specifiche nazionali

Resistenza alla compressione [N / mm²]

Resistenza media alla compressione ¹⁾	: 0,79 – 0,81
Valore frattile 2,5 % ²⁾	: 0,64
Valore frattile 7,5 % ³⁾	: 0,68
Carico utile ammesso	
– sicurezza strutturale ⁴⁾	: 0,36
– determinante per l'usabilità ⁵⁾	: 0,39

Modulo d'elasticità [N / mm ²], (in compressione)	: 75 in bitume freddo senza manto bituminoso
--	---

Diffusività termica a 0 °C	: $3,5 \times 10^{-7}$ m ² /sec
----------------------------	--

Descrizione delle resistenze alla compressione ($\sigma_{\text{ammisibile}}$ [N/mm²])

- ¹⁾ Affidabilità 95%
- ²⁾ Valore non raggiunto con una frequenza del 2,5%; livello di affidabilità 95%
- ³⁾ Valore non raggiunto con una frequenza del 7,5%; livello di affidabilità 95%
- ⁴⁾ quale elemento integrante del sistema portante primario, sotto fondamento, $\gamma_s > 1,75$, riferito a un valore frattile del 2,5%
- ⁵⁾ sotto pavimenti flottanti e lastre di ripartizione del carico, ev. supplemento di spinta incluso, $\gamma_s > 1,75$, riferito a un valore frattile del 7,5%

3. Campi di applicazione

Sistemi isolanti con la possibilità di saldare direttamente il manto bituminoso:

- Tetti piani (incollaggio a freddo su con, PC® 500)