

Trockenunterlagsboden Typ UBS und UBM

Der Frinorm Trockenunterlagsboden Typ UBS und UBM hat enorme Vorteile. Im Gegensatz zu herkömmlichen Unterlagsböden wird keine zusätzliche Feuchtigkeit in das Bauobjekt eingebracht. Ein rascher Baufortschritt wird ermöglicht, da die Bodentrocknung vollständig wegfällt. Die ausgezeichneten wärmedämmenden sowie schlag- und druckfesten Fertigelemente gewährleisten zudem – gemäss unabhängigen Messungen – eine äusserst gute Trittschalldämmung. Der Trockenunterlagsboden kann ohne Wartezeiten mit allen möglichen Bodenbelägen versehen werden.

Anwendungsbereich



Der Frinorm Trockenunterlagsboden Typ UBS und UBM eignet sich für das lose Verlegen in Trockenbauweise bei Neu- und Renovationsbauten ohne Bodenheizung im Wohn-, Keller- und Garagenbereich. Der Trockenunterlagsboden weist eine vergleichbar geringe Einbauhöhe auf.

Eigenschaften

- Keine Bauverzögerungen
- Geringe Einbauhöhe
- Fester und dauerhafter Boden in einem Arbeitsgang
- Robuste Oberfläche, wasserresistent, schlag- und druckfest, nicht brennbar
- Sofort begeh- und belastbar
- Weiterveredelung mit allen Bodenbelägen möglich (Keramikplatten, Naturstein, Holzparkett, Laminat, Kunststoffbelag, Teppich usw.)
- Hervorragende Trittschalldämmung
- Wärmebrückenfreie Wärmedämmung
- Trockenunterlagsboden in zwei Ausführungen: mit expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder mit Steinwolle
- Formstabil und verzugsfrei
- Bündige Oberfläche, einwandfreie Plattenfugen
- Handliches Format
- Einfache und schnelle Verlegung, auch für Do-it-yourself-Verlegung geeignet

Produktbeschreibung

Den Frinorm Trockenunterlagsboden gibt es in unterschiedlichen Ausführungen: Typ UBS wird gefertigt aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS), 15 kg/m^3 , während bei Typ UBM Steinwolle, 160 kg/m^3 , zum Einsatz kommt. Beide Platten sind mit einer 30 mm starken, zementgebundenen Spanplatte belegt, die nicht nur wasserresistent, schlag- und druckfest, sondern auch nicht brennbar ist. Die umlaufende Nut-Kamm-Verbindung sorgt für geschlossene Plattenfugen. Der Trockenunterlagsboden kann ohne Wartezeiten mit allen möglichen Bodenbelägen versehen werden (Keramikplatten, Naturstein, Holzparkett, Laminat, Kunststoffbelag, Teppich usw.). Der handliche Trockenunterlagsboden wird lose und ohne weiteres Befestigungsmaterial verlegt. Mit diesem Verbundelement werden zwei Arbeitsschritte, die Wärmedämmung und die Verlegung eines festen, dauerhaften Bodens, der sofort begeh- und belastbar ist, in einem Arbeitsgang erledigt. Auch für Do-it-yourself-Verlegung geeignet.



Werkstoffe Typ UBS

Deckplatte: zementgebundene Spanplatte, 30 mm

Wärmedämmung: expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), 15 kg/m³, 10–70 mm

Verleimung: wasserfest D3 (EN 204-D3)

Werkstoffe Typ UBM

Deckplatte: zementgebundene Spanplatte, 30 mm

Wärmedämmung: Steinwolle, 160 kg/m³, 10–70 mm

Verleimung: wasserfest D3 (EN 204-D3)

Oberfläche

Die zementgebundene Spanplatte ist wasserresistent, schlag- und druckfest sowie nicht brennbar. Die Oberfläche ist sofort begeh- und belastbar sowie bereit für die Weiterveredelung mit allen Bodenbelägen wie Keramikplatten, Naturstein, Holzparkett, Laminat, Kunststoffbelag, Teppich usw.

Kantenbearbeitung

Umlaufende Nut-Kamm-Verbindung

Dimensionen

Format: 1650 mm × 230 mm (0,379 m²)

Stärken: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm

Wärmedurchgangskoeffizienten Typ UBS (U-Werte)

Elementstärke	mm	40	50	60	70	80	90	100
U-Wert	W/m ² K	1,776	1,211	0,918	0,739	0,619	0,532	0,467

Wärmedurchgangskoeffizienten Typ UBM (U-Werte)

Elementstärke	mm	40	50	60	70	80	90	100
U-Wert	W/m ² K	1,916	1,344	1,034	0,841	0,709	0,612	0,539

Lieferung

Die Lieferung erfolgt stückgenau auf Einwegpaletten, mit Stretchfolie umwickelt.

Beratung

Weitere Information finden Sie in den technischen Datenblättern.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere technischen Berater gerne zur Verfügung.