

Farbe: Cappuccino

Holzart: Eiche europäisch

Sortierung: Variation

Natürliches, rustikales Erscheinungsbild mit Flader sowie Farbunterschieden. Gesunde sowie schwarz gespachtelte Äste sind zu tolerieren. Splint vereinzelt zulässig.

Oberfläche: gebürstet, vierseitig gefast





Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet Color M140/L**

Format:

L 1400* x B 140 x D 9.5 mm

L 2100* x B 190 x D 9.5 mm

(ca. 3-5% Kürzungen sind möglich) / *Teillängen pro Paket enthalten



Aufbau	2-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa / Österreich
Holzart / Nutzschicht	Eiche / ca. 3 mm
Träger	HDF - Emissionsklasse E1, < 0.1 ppm, Gewicht: 885 kg/m ³
Verleimung	PVAc - D3 Formaldehydfrei
Verbindung	Nut + Kamm
Holzfeuchtigkeit	5 - 9 %
Oberflächenbehandlung	1. Auftrag: RMC Farböl 100% Voc frei, Auftragsmenge ca. 10 g/m ² 2. Auftrag: Mattlack ca. 8 Gloss ca. 45 gr/m ² Oberfläche: Gebürstet, vierseitig gefast.
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Vollflächig verklebt. Verlangen Sie die ausführliche Verlegeanleitung.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m ² k/W 0.050
Brandklasse	C _{fl} -S1 nach EN 13501-1, Prüfverfahren EN ISO 11925-2 und EN ISO 9293-1
Rutschfestigkeit	R10/GS1 , Prüfnorm SIA 252:2002, Anhang G.2 ; bfu-Prüfreglement 2009, DIN, 51130/51097
Brinelhärte	23-42 N/mm ² bei 9% Holzfeuchtigkeit
Nachhaltigkeit	PEFC zertifiziert