

### Holzart: Eiche europäisch

**Sortierung:** Variation

Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit vereinzelt leichtem Splintanteil. Äste und Risse sind sauber gespachtelt. Struktur- und Farbabweichungen sind zu tolerieren.


**Oberfläche:** wohnfertig geölt RMC R101, allseitig gefast



# Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 02 Basic L**

Format:

**L 600 x B 120 x D 11 mm** Fischgratverlegung möglich



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft



Emissionsarme Bodenbeläge

Aufbau	2-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 3.8 mm
Gegenzug	Birkensperrholz
Verleimung	Formaldehydfreie PU Verleimung, Emissionsklasse E1 < 0.1 ppm
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2 %
Oberflächenbehandlung	<b>Wohnfertig geölt</b> mit Rubio® Monocoat, 100 % VOC frei, oxydativ trocknend, erfüllt die Norm EN 71 für Kinderspielzeuge. <b>Versiegelte Oberfläche</b> , UV Acryllack, 6-fach Auftrag ca. 120 g/m <sup>2</sup>
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig verklebt werden.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m <sup>2</sup> k/W 0.085
Brandklasse	C <sub>fl</sub> -S1 nach SN EN 14342 / EN 13501-1
Rutschfestigkeit	<b>R10/GS1</b> , Prüfnorm SIA 252:2002, Anhang G.2 ; bfu-Prüfreglement 2009, DIN, 51130/51097
Brinelhärte	37 N/mm <sup>2</sup> bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Raumemissionen	Emissionsarme Bodenbeläge richten sich nach den Prüfkriterien von Minergie-Eco® und werden mit dem Schmetterlingslabel ausgezeichnet.
Reinigung / Pflege	Gemäss separater Pflegeanleitung von Rubio® Monocoat