

Lame maison de campagne 1 frise

Couleur: Bronze, légèrement fumé

Essence de bois: chêne européen

Sélection: variation


Structure bois naturelle de caractère rustique. Chaque lame est travaillée à la main et constitue une pièce unique. Les nœuds baïonnette ainsi que les grosses fentes mastiquées font partie de l'aspect rustique.



Fiche technique pour: **Faro Parquet 03 Trend XL plus**

Dimensions:

L **2390** x l **252** x ép. **14.5 mm**



Structure	Parquet fini 3 plis
Provenance / production	Europe
Couche d'usure	Env. 4.2 mm
Couche médiane	Lamelles en bois résineux
Couche inférieure	Placage en bois résineux
Collage	Les 3 couches sont collées sans formaldéhyde, classe d'émission E1, c'est-à-dire inférieure à 0.1 ppm
Système	Rainé-crêté
Humidité du bois	7 +/- 2%
Finition de surface	Huilée finie avec Rubio® Monocoat, 100% sans COV, séchage oxydatif, répond à la norme EN 71 sur les jouets pour enfants Surface: broyée fortement, légèrement fumé, chanfreinée sur 4 côtés
Exigences pour la chape	Les chapes doivent être propres, planes, sèches et stables, conformément aux normes SIA 253.
Pose	Recommandé pour le collage en plein. Utiliser une colle adaptée et respecter les notices techniques du fabricant de colles. Demandez notre notice de pose détaillée, qui figure également dans l'emballage.
Chauffage au sol	La pose convient pour un chauffage au sol à l'eau chaude. Demandez la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur des chapes chauffées.
Résistance au passage de la chaleur	m ² k/W 0.107
Classe de protection anti-feu	C _{fl} -S1 selon SN EN 14342
Classe d'antidérapance	R10/GS1 , norme SIA 252:2002, annexe G.2 ; règlement d'expertise bpa 2009, DIN, 51130/51097
Dureté Brinell	37 N/mm ² avec une humidité du bois de 7%
Émission dans la pièce	Les revêtements de sol à faible émission s'orientent sur les critères de test de Minergie-Eco® et bénéficient du label papillon.
Nettoyage / entretien	Selon notice d'entretien séparée de Rubio® Monocoat