

### Lame maison de campagne 1 frise

**Couleur: Air**

**Essence de bois:** chêne européen

**Sélection:** variation




Sélection vive, rustique, comme à l'état naturel. Les nœuds et les fentes sont proprement mastiqués. Faible présence d'aubier sur les bords ainsi que différences de couleur à tolérer.

**Surface:** brossée, huilée naturel, huilée finie



# Fiche technique pour: **Faro Parquet 03 Trend XL**

Dimensions: L **2400** x l **250** x ép. **15 mm**  
2 demi-lames autorisées par paquet



Structure	Parquet fini 3 plis
Provenance / production	Europe
Couche d'usure	Env. 4.0 mm
Couche médiane	Env. 9.0 mm lamelles en bois résineux
Couche inférieure	Env. 2.0 mm placage en bois résineux
Collage	Les 3 couches sont collées sans formaldéhyde, classe d'émission E1, c'est-à-dire inférieure à 0.1 ppm
Système	Rainé-crêté
Humidité du bois	7 +/- 2%
Finition de surface	<b>Huilée finie</b> avec Rubio® Monocoat, 100% sans COV, séchage oxydatif, répond à la norme EN 71 sur les jouets pour enfants <b>Surface:</b> broyée, chanfreinée sur 4 côtés
Exigences pour la chape	Les chapes doivent être propres, planes, sèches et stables, conformément aux normes SIA 253.
Pose	Recommandé pour le collage en plein. Utiliser une colle adaptée et respecter les notices techniques du fabricant de colles. Demandez notre notice de pose détaillée, qui figure également dans l'emballage.
Chauffage au sol	La pose convient pour un chauffage au sol à l'eau chaude. Demandez la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur des chapes chauffées.
Résistance au passage de la chaleur	m <sup>2</sup> k/W 0.107
Classe de protection anti-feu	C <sub>fl</sub> -S1 selon SN EN 14342
Classe d'antidérapance	<b>R10/GS1</b> , norme SIA 252:2002, annexe G.2 ; règlement d'expertise bpa 2009, DIN, 51130/51097
Dureté Brinell	37 N/mm <sup>2</sup> avec une humidité du bois de 7%
Nettoyage / entretien	Selon notice d'entretien séparée de Rubio® Monocoat