

### Lame maison de campagne 1 frise

**Couleur: Salt**

**Essence de bois:** chêne européen

**Sélection:** variation

Sélection vive avec gros nœuds et fentes mastiqués. Les différences de structure et de couleur font partie du caractère rustique. Faible par d'aubier sur les bords à tolérer.

**Surface:** brossée, huilée finie blanc







# Fiche technique pour: **Faro Parquet 03 Living L N+K**

## Dimensions:

**L 2000/2200 x l 185 x ép. 14 mm**

2 demi-lames autorisées par paquet



Structure	Parquet fini 3 plis
Provenance / production	Europe
Couche d'usure	Env. 3 mm
Couche médiane	Env. 9 mm lamelles en bois résineux
Couche inférieure	Env. 2 mm placage en bois résineux
Collage	Les 3 couches sont collées sans formaldéhyde, classe d'émission E1, c'est-à-dire inférieure à 0.1 ppm
Systeme	Rainé + crêté
Humidité du bois	7 +/- 2%
Finition de surface	<b>Huilée finie</b> avec Rubio® Monocoat, 100% sans COV, séchage oxydatif, répond à la norme EN 71 sur les jouets pour enfants <b>Surface:</b> Brossée et chanfreinée sur 4 côtés
Exigences pour la chape	Les chapes doivent être propres, planes, sèches et stables, conformément aux normes SIA 253/753.
Pose	Pose flottante sur une chape appropriée ou collage en plein. Demandez la notice de pose détaillée. Celle-ci se trouve aussi dans l'emballage.
Chauffage au sol	La pose convient pour un chauffage au sol à l'eau chaude. Demandez la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur des chapes chauffées.
Résistance au passage de la chaleur	m <sup>2</sup> k/W 0.107
Classe de protection anti-feu	D <sub>f1</sub> -S1 selon SN EN 14342
Classe d'antidérapance	<b>R10/GS1</b> , norme SIA 252:2002, annexe G.2 ; règlement d'expertise bpa 2009, DIN, 51130/51097
Dureté Brinell	37 N/mm <sup>2</sup> avec une humidité du bois de 7%
Nettoyage / entretien	Selon notice d'entretien séparée de Rubio® Monocoat