

Couleur: Storm

Essence de bois: chêne européen

Sélection: variation

Sélection vive, rustique, avec faible part d'aubier isolé. Les nœuds et les fentes sont proprement mastiqués, des différences de structure et de couleur sont à tolérer. Petit chanfrein sur le pourtour.

Oberfläche: trait de scie B, huilée, huilée finie RMC R101





Fiche technique pour: **Faro Parquet 02 Trend XL**

Dimensions:

L 1600 x l 160 x ép. 11 mm*

L 1800 x l 180 x ép. 11 mm

*Non renouvelé, jusqu'à épuisement du stock



La marque de la
gestion forestière
responsable



Revêtements de sol
à faibles émissions

Structure	Parquet fini 2 plis
Provenance / production	Europe
Couche d'usure	Env. 3.8 mm
Couche inférieure	Contreplaqué bouleau
Collage	Collage PU sans formaldéhyde, classe d'émission EI < 0.1 ppm
Humidité du bois	7 +/- 2 %
Finition de surface	Huilée finie avec Rubio® Monocoat, 100 % sans COV, séchage oxydatif, répond à la norme EN 71 sur les jouets pour enfants Surface à structure sciée
Exigences pour la chape	Les chapes doivent être propres, planes, sèches et stables, conformément aux normes SIA 253/753.
Pose	Le parquet peut être collé en plein sur toutes les chapes stables et conformes aux exigences.
Chauffage au sol	La pose convient au chauffage au sol à l'eau chaude. Demandez la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur des chapes chauffées.
Résistance au passage de la chaleur	m ² k/W 0.085
Classe de protection anti-feu	C _{fl} -S1
Classe d'antidérapance	R10/GS1 , norme SIA 252:2002, annexe G.2 ; règlement d'expertise bpa 2009, DIN, 51130/51097
Dureté Brinell	37 N/mm ² avec une humidité du bois de 7 %
Émission dans la pièce	Les revêtements de sol à faible émission s'orientent sur les critères de test de Minergie-Eco® et bénéficient du label papillon.
Durabilité	FSC® 100 %
Nettoyage / entretien	Selon notice d'entretien séparée de Rubio® Monocoat